



tesa[®] 4309 PV1



Produktové Informácie

Maskovacia páska pre lakovanie postrekom do 120 °C

Popis produktu

tesa[®] 4309 je jemne krepová, rozťažiteľná a pružná papierová zakrývacia páska pre lakovanie postrekom s následným sušením v peci do teploty 120°C.

Sustainable Aspects

53% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- The excellent adhesion of fillers or paints (water- or solvent-borne) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- After the oven drying process with temperatures up to 120° C, tesa[®] 4309 can be easily removed without tearing and without leaving any residues.
- The flexible masking tape is resistant to wet sanding and features excellent adhesion to various surfaces

Aplikácia

tesa[®] 4309 sa dá použiť na lakovaný kov, gumu, sklo a chróm.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 53 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 170 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 47 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Hand tearability | veľmi dobré | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa[®] 4309 PV1

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 3.5 N/cm

Ďalšie informácie

Tato páska je odolná voči vlhkému brúseniu a veľmi dobrá príľnavosť tmelov alebo lakov (na bázi vody alebo rozpúšťadiel) na rubovú stranu pásky zabraňuje odlupovaniu.

I po procese sušenia v peci pri teplotách až 120 °C tesa[®] 4309 sa dá ľahko ostrániť bez roztrhnutia a bez stopy.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04309>