



tesa® 4934

Produktové Informácie



Obojstranná textilná páska

Popis produktu

tesa® 4934 je obojstranná páska. Tvorí ju látkový nosič so silnou vrstvou lepidla. Lepidlo na báze syntetického kaučuku neobsahuje rozpúšťadlá

tesa® 4934 je univerzálna montážna páska.

tesa® 4934 je ľahko trhateľná rukou.

Charakteristika

- The synthetic rubber adhesive is solvent free.
- tesa® 4934 is a general purpose mounting tape.
- tesa® 4934 is easily hand tearable.

Aplikácia

Vďaka pružnému nosiču a vysokej hmotnosti sa hodí hlavne na montáž na hrubé a vlákňité povrchy, napríklad pre pokládku kobercov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Textilná | • Celková hrúbka | 200 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | biela |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 20 % | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 35 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | nízke |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 40 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 60 °C |
| • Okamžitá lepivosť | veľmi dobré | • Zahmlievajúce sa | veľmi dobré |
| • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | stredné | | |



tesa[®] 4934

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na PE (počiatočná)	8 N/cm	• na PVC (počiatočná)	14 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	8.5 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	22.5 N/cm
• na PP (počiatočná)	16 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	14.5 N/cm
• na PP (po 14 dňoch)	24.5 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	24 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04934>