



tesa® 60630

Produktové Informácie



Prispôsobivá hliníková páska – 30µ fólia

Popis produktu

tesa® 60630 je prispôsobivá hliníková páska na báze hliníkovej fólie s hrúbkou 30 µm (1,2 mil) s priehľadným akrylovým lepidlom.

Charakteristika

- * Prispôsobenie sa zaobleným povrchom
- * Ľahko sa odvíja
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A

Aplikácia

- * Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií a potrubí
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Celková hrúbka | 65 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | _NULL µm |
| • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 3 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Sila pretrhnutia | 25 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | nie |
| • Hand tearability | veľmi dobré | • Water resistance | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • Ľahko odstraniteľná | nie |
| • Operation temperature from | -40 °C | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60630>



tesa[®] 60630

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• na PVC (počiatočná)	5.5 N/cm
• na sklo (počiatočná)	7 N/cm	• na oceľ	8 N/cm
• na PE (počiatočná)	4 N/cm		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60630>