



tesa® 4985

Produktové Informácie



Lepivá transferová páska

Popis produktu

tesa® 4985 je transferová transparentná páska využívajúca modifikované akrylátové lepidlo. Ponúka dobré okamžité upevnenie na nerovných plochách.

tesa® 4985 má tieto hlavné výhody:

- Vynikajúca tvarovateľnosť vďaka konštrukcii pásky
- Dobré vlastnosti odvíjania (pomocou tesa® 6013)

Charakteristika

- Excellent conformability due to transfer tape construction
- Good dispensing properties
- It offers good immediate grab to uneven surfaces.

Aplikácia

- Montáž plagátov a fotografií
- Montáž látok pre katalógy vzorov
- Spájanie papiera

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	bez nosiča / žiadny	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	71 µm
• Celková hrúbka	50 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	nízke
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Okamžitá lepiivosť	veľmi dobré		



tesa® 4985

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	6.9 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	6.4 N/cm
• na ABS (po 14 dňoch)	9.3 N/cm	• na PP (počiatočná)	3.5 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	7.1 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	5.7 N/cm
• na hliník (po 14 dňoch)	10 N/cm	• na PS (počiatočná)	7.2 N/cm
• na PC (počiatočná)	7.6 N/cm	• na PS (po 14 dňoch)	9.5 N/cm
• na PC (po 14 dňoch)	9.7 N/cm	• na PVC (počiatočná)	6.8 N/cm
• na PE (počiatočná)	4.1 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	9.4 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	4.9 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	8 N/cm
• na PET (počiatočná)	4.9 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	11.1 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04985>