



tesa® 4943

Produktové Informácie



Obojstranná netkaná páska

Popis produktu

tesa® 4943 je obojstranná páska pozostávajúca z netkaného nosiča vybaveného akrylovým lepidlom so zlepšenou lepiivosťou na báze rozpúšťadla.

Charakteristika

* Poskytuje vysokú počiatočnú lepiivosť a dobrú odolnosť voči šmyku.

Aplikácia

- * Laminovanie kože, textílií a pien
- * Montáž ľahkých dielov, ako sú značky, kryty a menovky
- * Uzatváranie vriec a obálok
- * Spájanie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| • Materiál nosiča | Netkaný | • Farba | priesvitná |
| • Druh lepidla | okamžite priľnavý akrylát | • Druh lepidla (zakrytá strana) | okamžite priľnavý akrylát |
| • Druh krycieho materiálu | PE potiahnutý papier | • Farba krycieho materiálu | biela |
| • Celková hrúbka | 100 µm | • Hrúbka krycieho materiálu | 120 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 2 % | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 9 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | stredné |
| • Odolnosť proti chemikáliám | stredné | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 70 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 100 °C |
| • Okamžitá lepiivosť | dobré | • Zahmlievajúce sa | dobré |



tesa[®] 4943

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	6.6 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	5.4 N/cm
• na ABS (po 14 dňoch)	7.1 N/cm	• na PS (počiatočná)	6.9 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	3.6 N/cm	• na PVC (počiatočná)	6.1 N/cm
• na hliník (po 14 dňoch)	4.2 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	10.8 N/cm
• na PC (počiatočná)	7.7 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	5.5 N/cm
• na PC (po 14 dňoch)	7.1 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	8.1 N/cm
• na PET (počiatočná)	4.6 N/cm		

Ďalšie informácie

Variety linera:

PV0 biely obyčajný natieraný PE papier

PV4 biely PE natieraný papier s modrým logom tesa

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04943>