



tesa® 60382

Produkt Information

Dubbelhäftande grå elektriskt ledande non-woven tejp på 50 µm

Produktbeskrivning

tesa® 60382 är en grå dubbelhäftande, elektriskt ledande tejp. Den består av en elektriskt ledande non-woven bärare och ett elektriskt ledande häftämne av akryl.

Egenskaper

- Hög fixeringsförmåga med mycket hög häftförmåga
- Utmärkt anti-repulsionsmotstånd
- God elektrisk ledningsförmåga i XYZ-riktningen även vid höga temperaturer och hög luftfuktighet
- God följsamhet och anpassning på ojämna ytor

Tillämpningar

- EMC-tillämpningar
- FPC-jordning
- Antennjordning
- Tillämpningar med elektrostatisk urladdning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| • Bärare material | Elektrisk ledande non-woven | • Färg | Grå |
| • Typ av häftämne | Elektrisk ledande akryl | • Liner färg | Transparent |
| • Typ av liner | PET | • Tjocklek liner | 23 µm |
| • Total tjocklek | 50 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Avrullning av liner | Enkelt | • Surface resistance x-y-direction | 0.3 mOhm |
| • Contact resistance z-direction (initial) | 0.06 Ohm / square inch | • Temperaturbeständighet | 200 °C |
| • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mycket god | • kortvarig varaktighet | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|--|---------|
| • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 10 N/cm |
|--|---------|

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60382>



tesa[®] 60382

Produkt Information

Ytterligare information

- Liner på 50 µm som är svår att avlägsna (på utsidan av rullen)
- Liner på 23 µm som är lätt att avlägsna

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60382>