



tesa® 4322

Produkt Information



Extremt töjbar pappersmaskeringstejp för målning och paketering

Produktbeskrivning

tesa® 4322 är en mycket kräppad universal maskeringstejp för olika användningsområden och den är speciellt lämplig för maskering av kurvor.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

Produkten passar speciellt bra vid all normal maskering vid målning och sprutmålning med lufttorkande färger. Den flexibla baksidans mycket höga sträckkapacitet garanterar jämna, snäva svängar och bra vidhäftning. Bra flexibilitet ger vidhäftning även i svåra hörn och på ojämna ytor.

Den passar även bra för fixering av pappersmaskering, till förpacknings- och paketeringsarbete och för maskering före underbehandling.

tesa® 4322 används även för förstärkning av ovanläder inom skobranschen.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--------|
| • Bärare material | Papper (Mycket kräppat) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 380 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 58 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 58 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 60 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

Ytterligare information

Rekommendation:

Utsträckning av den kräppade baksidan garanterar en jämn, definierad färgkant och bra vidhäftning.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04322>