



tesa[®] 4963

Produkt Information



Dubbelhäftande genomskinlig filmtejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4963 är en genomskinlig dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en PVC-bärare och en gummi adhesiv.

tesa[®] 4963 är i stort sett resistent mot mjukgörare.

tesa[®] 4963 finns även på spole med utökat foder som fungerar som "fingregrepp" vilket underlättar borttagningen av fodret.

Tillämpningar

- permanent förslutning av pappers- och plastpåsar
- självhäftande montering av dekorativa material och paketeringsmaterial
- skarvning av papper, plast, film och metallfolie
- fixering av kampanjmaterial

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 107 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Färg | Transparent |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 30 % | • Mjukgörarbeständig | medelgod |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | god |
| • Ålders beständighet (UV) | mindre bra | • Tack | god |
| • Fuktbeständighet | mycket god | • Temperaturbeständighet | 70 °C |
| • Kemikal beständighet | mindre bra | • kortvarig varaktighet | |



tesa[®] 4963

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	5.4 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	5.4 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	6.2 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	4.3 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	4 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	6.6 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	5.2 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	5.3 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	6.2 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	6.6 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	6.6 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	5 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	3.8 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	5.9 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	4.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	5.9 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	5.2 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	6.1 N/cm

Ytterligare information

tesa[®] 4963 finns även med fingergrepp (utvidgat liner) för enkel borttagning av liner.

Linervarianter

:

- PV0 brun kräppad PVC-film
- PV1 brunt pergamynpapper (71?m)

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04963>