



tesa® 51206

Produkt Information



Särskild PE-UHMW-glidtejp för Ljuddämpning och Förebyggande av Slitage

Produktbeskrivning

tesa® 51206 är en åldersbeständig och nötningsbeständig polyetentejp med hög densitet och häftämne av akryl, vilket säkerställer god vidhäftning till både polära och icke-polära ytor. Antifriktionstejpen är mycket beständig mot kemikalier, syror, alkalier och aggressiva gaser. tesa® 51206 används för många olika industriella applikationer inom industrier som transport-, emballerings-, livsmedels-, tryck-, plast-, aluminium- och textilindustrin. Den kraftiga slitstarka och ljuddämpande UHMW-PE-glidtejpen har enastående glidegenskaper och är självsmörjande, vilket reducerar slitage och friktion. Tejpens transparens gör den enkel att använda.

Tillämpningar

- Används för att skydda interiören mot slitage och motverkar gnissel
- Ljuddämpande vid flaskpåfyllnings- och förpackningsstationer
- Används för att förbättra elektroniska komponenters glidförmåga
- Används för ljuddämpning och skydd mot slitage på paneler
- Glidhjälp för fordonstak, kopieringsmaskiner, faxar, lådor och myntmaskiner etc.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| • Bärare material | PE | • Total tjocklek | 114 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | • Färg | Semi transparent |
| • Typ av liner | Vit | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|------------|
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Nötningsbeständighet | mycket god |
|---------------|---------|------------------------|------------|



tesa[®] 51206

Produkt Information

Ytterligare information

tesa[®] 51206 finns med pappersliner för konvertering och stansning

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51206>