



tesa® Professional 60951

Produkt Information



Särskilt Tålig Halkskyddstejp

Produktbeskrivning

tesa® 60951 har en bärare av PVC samt ett starkt häftämne av akryl. Det hållbara skiktet av häftämne garanterar bra skjuvhållfasthet i upp till två år i de områden som utsätts för normal användning. Halkskyddstejpen kan rivas av för hand och krymper inte efter applicering. tesa® 60951 är idealisk för användning på platser där det är väldigt viktigt med ett säkert fotfäste. Halkskyddstejpen är med sin slitstyrka på 60 ett idealiskt skydd för att förhindra halkning, och den bidrar på så sätt till att undvika olyckor i industri- och arbetsmiljöer.

Halkskyddstejpen tesa® 60951 är certifierad enligt DIN 51130- standarderna och skiljer sig från andra tejper på grund av att den är beständig mot saltvatten och kemikalier. Det kan rivas av för hand och är lätt att ta bort. Tejpen finns i tre andra färger: svart (tesa® 60950), transparent (tesa® 60952) och självlysande (tesa® 60953).

Tillämpningar

- Idealisk för applikationer där det är nödvändigt med ett bra fäste för fötterna
- Kan användas både inomhus och utomhus
- På grund av sin höga synlighet är tesa® 60951 idealisk för märkning av extremt släta ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Total tjocklek | 900 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-----|
| • Brottöjning | 25 % | • Hand tearability | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Kemikal beständighet | god |
| • Fuktbeständighet | mycket god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 60951

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60951>