




tesa[®] 4974

Produkt Information



Dubbelhäftande tejp med tygbärare

Produktbeskrivning

tesa[®] 4974 har en vävbärare med gummi adhesiv.

tesa[®] 4974 har mycket bra inledande vidhäftning.

Egenskaper

- tesa[®] 4974 has very good initial adhesion.

Ansökan

tesa[®] 4974 är ytterst lämpad för montering på ojämna, trådiga underlag.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Väv	• Total tjocklek	380 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Färg	Vit
• Typ av liner	Papper (Kreppat)	• Liner färg	Vit

Egenskaper

• Brottöjning	4 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	mindre bra
• Brottstyrka	80 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	god
• Fuktbeständighet	medelgod	• Temperaturbeständighet	110 °C
• Kemikal beständighet	mindre bra	• kortvarig varaktighet	
• Mjukgörarbeständig	god	• Temperaturbeständighet	30 °C
		• långvarig varaktighet	



tesa[®] 4974

Produkt Information

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	4.1 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	5 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	5.6 N/cm	• PP (omedelbart)	3.3 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	3.9 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	4.7 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	5.3 N/cm	• PS (omedelbart)	4.3 N/cm
• PC (omedelbart)	4.9 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	5.9 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	5.9 N/cm	• PVC (omedelbart)	4 N/cm
• PE (omedelbart)	2.8 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	5.1 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	3.6 N/cm	• Stål (omedelbart)	5 N/cm
• PET (omedelbart)	4.2 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	6.1 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04974>