



tesa[®] 51960

Produkt Information



Mattläggningstejp för professionell-användning

Produktbeskrivning

tesa[®] 51960 är en dubbelhäftande mattejp, den öppna sidan lämnar i stort sett inga rester vid borttagning från många olika underlag och består av PP-film med akryladhesiv. De olika vidhäftningsvärdena är specialanpassade för mattläggning och garanterar mycket hög vidhäftning mot många vanligt förekommande underlag.

tesa[®] 51960 är ytterst resistent mot åldring och mjukmedel (ingen missfärgning av PVC-/CV-golvbeläggning). Sidan med det starkare häftämnet är täckt med en vit liner.

Tillämpningar

För motlimning av kant och anläggningsyta vid golvläggning, baserat på foam eller textilvävsbaksida samt PVC- och CV-golvbeläggning på i stort sett alla underlag.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie förstärkt	• Total tjocklek	248 µm
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Färg	Semi transparent

Egenskaper

• Brottöjning	80 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	medelgod
• Brottstyrka	30 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Fuktbeständighet	mycket god	• Tack	god
• Kemikal beständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	120 °C
• Mjukgörarbeständig	medelgod	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	60 °C



tesa[®] 51960

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---|----------|---|-----------|
| • Häftförmåga på PE (omedelbart) | 3 N/cm | • Häftförmåga på PP (liner sida omedelbart) | 4.2 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (efter 14 dagar) | 3.5 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 4.7 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (liner sida efter 14 dagar) | 5.1 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 6.6 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (liner sida omedelbart) | 4.5 N/cm | • Häftförmåga på Stål (liner sida efter 14 dagar) | 13.7 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 3.5 N/cm | • Häftförmåga på Stål (liner sida omedelbart) | 9 N/cm |

Ytterligare information

I enlighet med DIN 18365 ska ytan vara jämn, ren, permanent sammanfogad och torr, samt fri från olja eller wax.

(Är inte lämplig för natursten)

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51960>