



tesa[®] 4169

Produkt Information



Premium golvmarkeringstejp

Produktbeskrivning

tesaflex[®] 4169 är en stark PVC-tejp som är belagd med ett kraftfullt gummihäftämne. Bärarmaterialet av mjuk PVC är formbart och kan användas i kurvor utan att skrynkla och förblir flexibelt även vid mycket låga temperaturer ner till -40 °C. Mjuk PVC-tejp som är UV- och vädertålig samt vattentät. PVC-bärarmaterialet är extremt robust, vilket gör tesaflex[®] 4169 resistent mot kemikalier och repor.

tesaflex[®] 4169 PV8 är silikonbelagd och lätt att rulla av, vilket gör den idealisk för användning med dispensers. Eftersom tejpens är så kraftig och stabil är den idealisk för permanent golvmarkering i olika miljöer, t.ex. fabriker, kontor eller sjukhus.

Ansökan

- Mjuk PVC-tejp av hög kvalitet som är idealisk för märkning och markering av golv för självgående robotar och fordon i fabriker eller på parkeringsplatser.
- Det robusta PVC bärarmaterialet tål betydande mekanisk nötning.
- Har goda vidhäftande egenskaper på grova och ojämna underlag.
- Tejpens flexibilitet och mjukhet gör den lätt att applicera exakt och i kurvor.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 187 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| • Brottöjning | 285 % | • Lämplig för ojämna ytor | god |
| • Brottstyrka | 42.5 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4169

Produkt Information

Ytterligare information

tesaflex[®] 4169 PV3 universalfärger stämmer med RAL-färgkartan.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04169>