



tesa[®] 4662

Produkt Information



Robust Gaffatejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4662 är en robust gaffatejp som består av en bärare av väv med en trådtäthet på 27 som är belagd med ett naturgummihaftämne. Silvertejpen ger förträfflig vidhäftning även på ojämna eller lätt dammiga ytor som tegelsten eller trä. Haftämnet av naturgummi har också ett starkt grepp och mycket kort härdningstid. Tejpen är vattenavvisande och temperaturbeständig upp till 95 °C. tesa[®] 4662 är lätt att hantera och kan rivs av för hand med helt raka kanter. Tejpen är att använda, lätt att ta bort och lämnar inga rester. tesa[®] gaffa 4662 är stark, flexibel, formbar och slitstark.

Egenskaper

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Ansökan

- tesa[®] 4662 används för tätning av rör och kanaler
- Silvertejpen användas för sammanfogning av byggfolie och skyddsfolie
- Tejpen kan användas på tegelsten och trä
- Tätningstejpen används för olika applikationer, bland annat montering, tätning och emballering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|----------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 230 µm |
| • Typ av haftämne | Naturgummi | • Tjocklek på tejp | _NULL µm |

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|----------|
| • Brottöjning | 18 % | • Raka rivkanter | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 95 °C |
| • Hand tearability | god | • Temperaturbeständighet (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering) | 95 °C |
| • Nät | 27 threads/inch ² | • Water resistance | medelgod |
| • Nötningsbeständighet | medelgod | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Produkt Information

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 4.4 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04662>