



tesa® 5939

Produkt Information



190µm dubbelhäftande vit vävtejp

Produktbeskrivning

tesa® 5939 är en vit dubbelhäftande tejp för mattläggning. Den består av en stark PET-vävbärare i kombination med ett differentiellt häftämne av syntetiskt gummi.

Det specialformulerade häftämnet på den öppna sidan har en hög initial vidhäftningsförmåga och kan avlägsnas utan att efterlämna rester i upp till 14 dagar från de vanligaste ytorna. (måste testas individuellt före användning!)

Huvudegenskaper:

- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Utmärkt anpassningsbarhet tack vare den flexibla och starka bäraren av PET-väv
- Lätt att riva av för hand

Egenskaper

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Good hand tearability

Ansökan

- Tillfällig mattläggning för mässor, utställningar, sammankomster och renoveringar
- Montering av golvsystem
- Montering av lätta delar och material
- Skarvning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PET väv | • Färg | Vit |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Liner färg | Gul |
| • Typ av liner | Glassine | • Tjocklek liner | 69 µm |
| • Total tjocklek | 190 µm | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa® 5939

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--|-------|
| • Brottöjning | 25 % | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 80 °C |
| • Brottstyrka | 75 N/cm | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 60 °C |

Häftförmåga

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Stål (omedelbart) | 8 N/cm | • Stål (liner sida efter 14 dagar) | 14 N/cm |
| • Stål (efter 14 dagar) | 14 N/cm | | |

Ytterligare information

Motsvarande produktkvalitet finns även i svart: tesa® 5938

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05939>