



tesa® Professional 4944

Produkt Information

Dubbelhäftande tygtejp

Egenskaper

- Långsiktig, permanent golvläggning

*Särskilt för fastsättning av mattor på grova ytor

- Lämplig för tungatillämpningar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Väv	• Total tjocklek	200 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Färg	Vit
• Typ av liner	Glassine		

Egenskaper

• Brottöjning	20 %	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
• Brottstyrka	35 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	mindre bra
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	mycket god
• Fogging	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	60 °C
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C

Häftförmåga

• PE (efter 14 dagar)	8.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	22.5 N/cm
• PET (omedelbart)	8 N/cm	• Häftförmåga mot stål	14.5 N/cm
• PP (omedelbart)	16 N/cm	• Stål (omedelbart)	14.5 N/cm
• PP (efter 14 dagar)	24.5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	24 N/cm
• PVC (omedelbart)	14 N/cm		



tesa[®] Professional 4944

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04944>