



tesa® 4953

Produkt Information



100 µm dubbelhäftande transparent PET-filmtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4953 – Team 4965 Thin 100 µm är en transparent, dubbelhäftande industriell monteringsstejp som består av en PET-bärare och ett klabbigt häftämne av akryl. Den dubbelhäftande monteringsstejpen är den 100 µm tunna versionen av tesa® 4965 Original med ett häftämne som bygger på en patenterad och skyddad produktteknik. tesa® 4953 – Team 4965 Thin 100 µm används inom många olika branscher, ofta för fixering av komponenter i elektroniska apparater. Den dubbelhäftande industriella monteringsstejpen står emot flera olika miljöfaktorer som fukt, UV-ljus och temperaturer på upp till 200 °C under begränsade tidsperioder. Det klabbiga häftämnet av akryl ger utmärkt fäste på olika ytor, hög initial häftförmåga och god skjuvstyrka.

Flera produkter har denna unika och högpresterande produktdesign. Tillsammans utgör dessa produkter Team 4965. Detta sortiment av dubbelhäftande filmtejp hjälper dig att enkelt välja den mest effektiva tejpens utifrån kundernas krav, produkter och processer. Utforska fördelarna med hela tesa® 4965-sortimentet här:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Egenskaper

- I enlighet med standarden UL969
- Certifiering för hudkontakt enligt ISO 10993-5 och ISO 10993-10
- Tillförlitlig vidhäftning, ofta även på ytor med låg ytenergi
- Kan användas direkt efter montering
- Låg VOC – uppmätt enligt en VDA 278-analys

Ansökan

- tesa® 4953 – Team 4965 Thin 100 µm används inom olika industrier
- Används ofta för fixering av komponenter i elektroniska enheter
- Olika industriella långtidsmonteringsapplikationer

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	modifierad akryl	• Liner färg	brown/blue logo
	förstärkt med fibrer	• Tjocklek liner	69 µm
• Typ av liner	Glassine	• Vikt (Liner)	80 g/m ²
• Total tjocklek	100 µm		

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04953>



tesa® 4953

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	50 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	mycket god
• Brottstyrka	20 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Tack	god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet	200 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	
• Mjukgörarbeständig	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
		• Temperature resistance min.	-40 °C

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	7.6 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	8.4 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	9.6 N/cm	• PP (omedelbart)	4.4 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	7.9 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	6.2 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	10.6 N/cm	• PS (omedelbart)	8.3 N/cm
• PC (omedelbart)	9.2 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	9.2 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	11 N/cm	• PVC (omedelbart)	7 N/cm
• PE (omedelbart)	4.6 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	10 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	5.1 N/cm	• Stål (omedelbart)	11 N/cm
• PET (omedelbart)	7 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	11.7 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04953>