



tesa® 64295

Produkt Information



Återvinningsbar papperstejp för försegling under transport

Produktbeskrivning

tesa® 64295 är en återvinningsbar pappersbaserad tejp för försegling under transport med utmärkt häftförmåga som är enkel att avlägsna. Tillverkad av papper från hållbart förvaltade källor

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Pappersbärare från hållbart förvaltade källor
- > 75 %* biobaserat innehåll

75 %* biobaserat innehåll 75 %* biobaserat innehåll

- Återvinningsbar vid avfallshantering med pappersmaterial (återvinningsbarhet testad enligt PTS-RH 021:2012)
- Lösningsmedelsfritt häftämne av naturgummi
- 100 % återvunna papperskärnor från hållbart förvaltade källor

Ansökan

- Utformad för tillämpningar inom maskin- och kontorsautomatisering
- Fixering av hyllor, fack och brickor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper | • Total tjocklek | 240 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Färg | Brun |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|------|
| • Tillgängliga färger | brun |
|-----------------------|------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Brottöjning | 16 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 140 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Transparens | Nej |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64295>



tesa[®] 64295

Produkt Information

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 4 N/cm

Ytterligare information

Enligt testmetoden PTS-RH 021:2012 är 71,7 % av produkten återvinningsbar. Den återvinningsbara procentandelen representerar den del som kan återanvändas vid papperstillverkning, exklusive vattenlösliga ämnen. För att uppnå optimal återvinning bör tejen återvinnas tillsammans med pappersmaterial. Observera att delar av produkten, de återstående 28,3 %, inklusive häftämnet inte är återvinningsbara och måste kasseras under återvinningsprocessen.

- Procent beräknad efter vikt

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64295>