




tesa® 68549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



20µm double sided transparent conformable filmic tape

Product Description

tesa® 68549 เป็นเทปใส กาวสองหน้า ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET บาง ๆ ที่เข้ารูปได้ และกาว tackified acrylic

tesa® 68549 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 20µm
- ความหนาของแผ่นรอง: 2µm
- ถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีความหนาท่ำ
- ระดับการยึดเกาะสูงเมื่อเทียบกับความหนาท่ำ
- เข้ารูปและปรับให้เข้ากับพื้นผิวโค้งได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Thickness: 20µm
- Backing thickness: 2µm
- Excellent heat transfer due to low thickness and good wetting
- High adhesion level relative to low thickness
- Excellent conformability and adjustment to curved surfaces
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- ติดตั้งชิ้นส่วนกระจายความร้อน
- เคลือบเสาอากาศ NFC
- เดิมช่องว่างการออกแบบขนาดเล็กมาก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 20 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Tack | ต่ำ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 200 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | กลาง | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68549>



tesa® 68549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.3 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	2.2 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	7.3 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	3.1 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	8 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	7.3 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	8.2 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.7 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์อร์:

PV57: แผ่นปิด PET สองด้าน (ด้านในถอดง่าย 36µm / ด้านนอกปล่อยแน่น 50µm)

PV65: แผ่นปิด PET สองด้าน (ด้านในใส่ง่าย 36µm / ด้านนอกปล่อยแน่นสีน้ำเงิน 50µm)

PV20: กระดาษแก้วโลโก้สีน้ำตาล/น้ำเงิน (71µm; 82g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68549>