



77115

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



1.5 mm double-sided acrylic foam tape for mounting of automotive exterior attachment parts

Product Description

tesa® ACX^{plus} 77115 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสองด้านประสิทธิภาพสูงสำหรับติดตั้งชิ้นส่วนภายนอก ทนทานต่อช่วงอุณหภูมิกว้างที่โดดเด่นนั้นขึ้นเกิดจากแกนอะคริลิกบริสุทธิ์ที่สมดุลอย่างดีและกาว ซึ่งรับประกันการยึดเกาะของชิ้นส่วนได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งานของรถ

เนื่องจากสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จึงมีความสามารถในการดูดซับและกระจายแรงเค้นบนแนวยึด

มีจำหน่ายในรูปแบบ 0.8 มม. และ 1.2 มม.

คุณสมบัติหลัก

- ทนต่อแรงเหวี่ยงได้ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง
- ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนือกว่าสำหรับการยึดติดเริ่มต้นสูงบนพื้นผิว MSE
- ทนต่อความชื้นสูง น้ำมันเบนซิน และทนต่อรังสียูวี
- แกนโฟมอะคริลิก เพื่อชดเชยการยึดตัวด้วยความร้อนที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่ยึดติด
- แกนโฟมอะคริลิกแบบเซลล์ปิดเพื่อการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ และเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

การใช้งาน

tesa® ACX^{plus} 77115 เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกที่หลากหลาย

ตัวอย่างการใช้งานคือการติดตั้งภายนอกแบบถาวร:

- คิ้วข้างลำตัวและคิ้วตกแต่ง
- ตราสัญลักษณ์
- สปอยเลอร์
- เส้าอากาศ
- Pillar appliques

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=77115>



77115

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 1500 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Temperature range | -40 to +80 °C |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------|

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Adhesion to ABS (after 3 days) | 29 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days) | 34 N/cm |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 26 = กระดาษเคลือบ PE เคลือบซิลิโคนสีขาว

PV 28 = แผ่นฟิล์ม HDPE แบบฟิล์มปราศจากซิลิโคนสีน้ำเงิน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=77115>