



tesa® 62580

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ฟิล์ม Hydrophilic สำหรับผลิตภัณฑ์ IVD

Product Description

tesa® 62580 เป็นแผ่นฟิล์ม PET โปร่งใส ด้านหนึ่งเคลือบด้วยกาว non-hydrophilic

คุณสมบัติ tesa® 62580 :

- การไหลของของไหลรวดเร็วและเชื่อถือได้
- พิสูจน์แล้วว่าเข้ากันได้กับเอนไซม์หลายชนิด
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- การยึดเกาะที่เชื่อถือได้ของด้านที่เป็น hydrophilic กับเทป tesa spacer
- ได้รับการพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของ multi-layers กับเทป tesa spacer หลังจากทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง

คุณสมบัติ

- Fast and reliable fluid flow
- Proven compatibility with many enzymes
- Excellent aging stability
- Reliable bonding of the hydrophilic side to tesa spacer tapes
- Proven performance and integrity of multi-layers with tesa spacer tapes after aging

การใช้งาน

ใช้ติดในงานวินิจฉัย fluid flow ใน capillary cell in-vitro

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|---------|
| • Backing | PET film | • Color | โปร่งใส |
| • Type of adhesive | functional | • Thickness of tape | 100 µm |

ประเภทของสินค้า

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------|--------|
| • Available colors | โปร่งใส | • Available thicknesses | 100 µm |
|--------------------|---------|-------------------------|--------|

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------|------|-----------------|----|
| • Contact Angle | 20 ° | • Wetting Index | 36 |
|-----------------|------|-----------------|----|



tesa® 62580

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

Shelf life: 24 months from date of coating.

- Protect from direct sun light and do not store outside
- Avoid contact with water and mechanical impacts
- Protect against chemical contamination
- Storage of log rolls in upright position

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำการเก็บรักษาและการจัดการ:

อายุการเก็บรักษา: 24 เดือนนับจากวันที่เคลือบ (coating)

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ วัสดุไวต่อความชื้น ป้องกันอย่าให้เกิดการกระแทก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และการ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการใด ผู้ เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62580>