



tesa® 62612

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า งานติดกระจก

Product Description

tesa® 62612 เป็นเทปโฟม PE กาวสองด้าน ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกับกระจกหน้าต่าง ประกอบด้วย แผ่น backing ชนิด PE โฟม ที่อ่อนตัวปรับติดแนบสนิทไปกับพื้นผิวไม้เรียบ และกาว pure acrylic, tesa® 62612 ได้รับการรับรองตามแนวทาง IFT guideline VE-1/8

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ :

- เมื่อติดตั้งไว้จะให้การยึดเกาะที่สูงในท้ายที่สุดที่เชื่อถือได้
- เหมาะอย่างยิ่งกับงานภายนอก: ทนทานต่อ UV, น้ำและทนการเสื่อมสภาพ
- แรงยึดติดแรกเริ่มต้นต่ำช่วยให้เทปดึงออกได้ง่ายหลังการติดตั้ง

คุณสมบัติ

- High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Low initial tack allows easy removal of the tape right after application
- tesa® 62612 is certified according to the ift guideline VE-08/1.

การใช้งาน

กระจกหน้าต่าง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------|
| • Backing | PE foam | • Total thickness | 1600 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 300 % | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดี | • Tack | กลาง |
| • Chemical Resistance | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 90 °C |



tesa® 62612

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Aluminium (initial)	7 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	9 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	19 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	19 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	19 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	12 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	19 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	19 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของโลเนอร์:
PV15 PE สีฟ้า(100µm)

แรงยึดเกาะ:

-หลังจาก 14 วัน: โฟมแยกนิกบนเหล็ก, อะลูมิเนียม, PVC, และ กระจก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62612>