



tesa® 60218

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโฟมสีเทา นำไฟฟ้า กาวหน้าเดียว 2000ไมครอน

Product Description

tesa® 60218 เป็นเทปกาวนำไฟฟ้า สีเทา กาวหน้าเดียว ประกอบด้วย backing ชนิดโฟมนำไฟฟ้าบีบอัดได้สูงและแถบกาวนำไฟฟ้า

tesa® 60218 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- ความหนา: 2000 ไมครอน
- มี backing เป็นโฟมบีบอัดได้ที่มีแรงกดต่ำและคุณสมบัติการคืนตัวที่เชื่อถือได้
- *มีความอ่อนตัว ปรับตัวดีตามสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยมและติดได้กับทุกสภาพผิว
- การนำไฟฟ้าดีเยี่ยมใน ทิศทาง XYZ เพื่อ แม้อุณหภูมิสูงและความชื้น
- ระดับการยึดเกาะสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- *คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกและกันกระแทกดีเยี่ยม
- *ความเสถียรของโฟมสูงเพื่อป้องกันการแตกแยกของอนุภาคโฟม

คุณสมบัติ

- Thickness: 2,000 µm
- Highly compressible foam backing with low closure force and reliable recovery properties
- Excellent conformability to surface variations and tolerances
- Excellent electrical conductivity over a wide working range in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- High adhesion level even at harsh environmental conditions
- Excellent shock absorbing and cushioning properties
- High stability of the foam to avoid flaking of particles

การใช้งาน

- การใช้งานสายดินและการป้องกัน EMI
- งานคายุประจุไฟฟ้าสถิตย์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	conductive foam	• Color	สีเทา
• Type of adhesive	conductive acrylic	• Color of liner	logo สีขาว/น้ำเงิน
• Type of liner	กระดาษเคลือบ PE	• Thickness of liner	120 µm
• Total thickness	2000 µm		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60218>



tesa® 60218

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------|
| • Contact resistance z-direction (initial) | 0.03 Ohm / square inch | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |
| • Release of liner | ลอกง่าย | • แรงดันพื้นผิวบนแนวแกน xyz | 0.2 mOhm |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Adhesion to Steel (after 14 days) | 8.5 N/cm |
|-------------------------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60218>