



# tesa® 68530

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า anti-repulsion 30ไมครอน

### Product Description

tesa®68530 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET โปร่งใสและกาวชนิดพิเศษแบบ anti-repulsion

tesa®68530 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 30ไมครอน
- คุณสมบัติ anti-repulsion ดี
- มีแรงยึดเกาะดีและทนต่อแรงเฉือน (shear)
- มีประสิทธิภาพดีมากในการทำกระบวนการ converting
- ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีเยี่ยม

### คุณสมบัติ

- Thickness: 30µm
- Good repulsion resistance properties
- Good bonding strength and shear resistance
- Very good handling performance in converting processes
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

### การใช้งาน

- การติดบนพื้นผิวโค้ง
- การติดบนพื้นตั้ง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	PET film	• Color	โปร่งใส
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color of liner	logo สีขาว/แดง
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	71 µm
• Total thickness	30 µm	• Weight of liner	82 g/m <sup>2</sup>

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Static shear resistance at 23°C	ดี, กลาง	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	85 °C
• Tack	กลาง, ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น	140 °C



# tesa® 68530

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	4.4 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	4.3 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	5.9 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	5.4 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	5.1 N/cm	• Adhesion to PI (initial)	4.8 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	6.1 N/cm	• Adhesion to PI (after 14 days)	6.1 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	2.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	5 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	3.9 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	6 N/cm

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68530>