



tesa® 64962

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



1600µm double sided PE foam tape

Product Description

tesa® 64962 เป็นเทปโฟม PE สองหน้า กาวยางสังเคราะห์

tesa® 64962 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 1600µm
- แรงยึดติดดีเยี่ยมทันที
- ยึดเกาะสูงแมบนพื้นผิวที่มีพลังงานต่ำ
- แผ่นรองโฟมที่มีความโค้งงอได้สูงให้แรงยึดเกาะสูงบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- เทปเอนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งติดด้วยมือหรือติดอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Thickness: 1600µm
- Excellent immediate bonding strength
- High bonding strength even on low surface energy substrates
- Highly conformable foam backing provides high bonding strength on rough or uneven surfaces
- Multi-purpose tape suitable for hand or automatic application

การใช้งาน

- การยึดติดของขอบล้อและโปรไฟล์ (การอัดขึ้นรูปพลาสติก)
- การติดตั้งระบบติดฉลากขอบชั้นวาง
- ยึดสายเคเบิล
- ติด POS-displays
- ติดตั้งป้ายในร่ม
- ตัวช่วยประกอบ ตริ่งล่องหน้า

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam	• Color	สีดำ/สีขาว
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีเหลือง
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	70 µm
• Total thickness	1600 µm		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64962>



tesa® 64962

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	180 %	• Softener resistance	กลาง
• Tensile strength	12 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	กลาง
• Ageing resistance (UV)	กลาง	• Tack	ดี
• Chemical Resistance	กลาง	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• Humidity resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น	60 °C

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PC (initial)	16 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	16 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	16 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	16 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	16 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	16 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	16 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	16 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	16 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	16 N/cm
• Adhesion to PET (after 14 days)	16 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	16 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64962>