



tesa® 64620

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มกาวสองหน้า

Product Description

tesa® 64620 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย PP-carrier สีขาว และระบบกาวยางสังเคราะห์ (hotmelt) เนื่องด้วยเป็นกาว hotmelt, tesa® 64620 จึงปลอดภัย ละลาย และมีแรงเชื่อมยึดสูงตั้งแต่เริ่มแรกติด
tesa® 64620 มีการปกป้องกันโดยกระดาษเคลือบซิลิโคน

คุณสมบัติ

- tesa® 64620 is protected by a siliconized paper liner.
- With the hotmelt adhesive, tesa® 64620 is solvent free and offers a high tack.

การใช้งาน

- การปูพื้น
- เทปติดใช้งานทั่วไป

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PP film	• Color	สีขาว
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีน้ำตาล
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	70 µm
• Total thickness	185 µm	• Weight of liner	78 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	700 %	• Static shear resistance at 70°C	กลาง, ดี
• Tensile strength	30 N/cm	• Tack	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ต่ำ	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• Fogging	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	80 °C
• Static shear resistance at 40°C	ดี, กลาง		



tesa® 64620

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to PE (initial) | 5 N/cm | • Adhesion to PVC (after 14 days) | 10 N/cm |
| • Adhesion to PE (after 14 days) | 8 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 9.5 N/cm |
| • Adhesion to PP (initial) | 8.5 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 14.5 N/cm |
| • Adhesion to PP (after 14 days) | 12.5 N/cm | • Adhesion to Steel (covered side, initial) | 10.5 N/cm |
| • Adhesion to PVC (initial) | 7.5 N/cm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับวัสดุพื้นพลาสติกโพลีเอทิลีน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64620>