




tesa® 61360

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า ประสิทธิภาพสูง 100ไมครอน

Product Description

tesa® 61360 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET โปรงใสและกาวtackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 100ไมครอน
- มีแรงยึดเกาะสูงมาก
- ทนทานต่อ push out ที่ดีมาก

ทนต่อแรงกระแทก(shock) สูง

- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- การติดเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- การติดประกอบจอสัมผัส

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปรงใส
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	100 µm	• สีของแผ่นลอก	สีขาวพร้อมด้วย tesa logo

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C		



tesa® 61360

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	7.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	18.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	11.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	10.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	11.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น)	12.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	9.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (หลังจาก 14 วัน)	16.7 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	12.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	13.7 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	14.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	16.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	17.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	17.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	14.2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61360>