



tesa® 68542

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 50ไมครอน

Product Description

tesa® 68542 เป็นเทปโปร่งใส กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET และกาวtackified acrylic

tesa® 68542 มีคุณสมบัติ

- ความหนา: 50ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้สูง
- ใช้งานได้ดีมากในกระบวนการ converting

คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Good handling performance in converting processes
- High resistance to demanding environmental conditions
- High adhesion level

การใช้งาน

tesa® 68542 ใช้สำหรับการติดประกอบและการติดเคลือบโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 50 % | • Static shear resistance at 23°C | กลาง |
| • Tensile strength | 20 N/cm | • Tack | ดี |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคสั้น | 200 °C |
| • Softener resistance | ดีมาก | | |



tesa® 68542

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	5 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	5.2 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	6.1 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	5.8 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	5 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	2 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	6 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	5.3 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	5.3 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	5.2 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	6.6 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	7.9 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	2 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	5 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	2.8 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	7.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:
PV20 กระดาษพลาสติกชั้นสีน้ำตาล/โพลีโอสีฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68542>