



tesa® 4129

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปหน้าเดียว

Product Description

tesa® 4129 เป็นเทปใส backing ชนิด PET ระบบกาวอะคริลิกที่รวมการเชื่อมยึดเริ่มต้นที่สูงพร้อมกับการทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทนต่อความชื้นและทนสารเคมีเกือบทุกชนิด

คุณสมบัติ

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa® 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

การใช้งาน

tesa® 4129 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

- การต่อวัสดุฟิล์ม
- การปกป้องมุมและการเสริมแรง
- การต่อ photographic negatives
- Litho mounting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Elongation at break | 140 % |
|-----------------------|-------|

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 2.3 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ทนต่ออุณหภูมิ (ช่วงสั้น ๆ) 200°C
- Dielectric Strength: 90,4 kV/มม.
- ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า Surface resistivity 4,45E+14 Ω

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa® 4129

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ปริมาณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 7,36E+15 Ωcm
- Dielectric strength ตามมาตรฐาน DIN EN 60243-1
- พื้นผิว / ปริมาณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN IEC 60093

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04129>