



tesa® 61526

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

30µm d/s Si/Ac-tape with different adhesive system (Silicone/Acrylic)

Product Description

tesa® 61526 เป็นเทปใสสองหน้าที่มี backing เป็น PET ด้านหนึ่งติดกาวซิลิโคน (ด้านง่าย) และอีกด้านหนึ่งเป็นอะคริลิกตัดแปลง (ด้านแน่น)

คุณสมบัติพิเศษ:

- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของกาวซิลิโคนโดยเฉพาะกับพื้นผิวซิลิโคนหรือซิลิโคน
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของกาวอะคริลิกกับวัสดุหลากหลายชนิด
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปลง
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Excellent bonding properties of the silicone adhesive especially to silicone or silicone containing substrates
- Excellent bonding properties of the acrylic adhesive to a wide range of materials
- Very good handling performance in converting processes
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- ติดบนซิลิโคนหรือซิลิโคนที่มีพื้นผิว
- ยึดยางซิลิโคน (แป้นกด ประเก็น ขายาง)
- การติดโลโก้หรือชิ้นส่วนเดคโคบนตัวเรือนเคลือบ UV

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

| | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| • Backing | PETP | • Type of adhesive (easy release) | ซิลิโคน |
| • Total thickness | 30 µm | • Type of liner (easy release) | PET |
| • Color | โปร่งใส | • ประเภทของกาว (ลดการรัดตัว) | modified acrylic |
| • Color of liner (tight release) | โปร่งใส | • Color of liner (easy release) | สีขาว |
| • Thickness of easy release liner | 50 µm | • Type of liner (tight release) | PET |
| • Thickness of tight release liner | 50 µm | | |



tesa® 61526

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Ageing resistance (UV) ดีมาก
- Humidity resistance ดี
- Static shear resistance at 23°C ดี, กลาง
- Static shear resistance at 40°C กลาง
- Tack ดีมาก

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to PC (tight-side, after 14 days) 8.9 N/cm
- Adhesion to PC (tight-side, initial) 8.9 N/cm
- Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) 4.5 N/cm
- Adhesion to PP (easy-side, initial) 4.2 N/cm
- Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) 4.5 N/cm
- Adhesion to Silicone (easy-side, initial) 3 N/cm
- Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) 4.7 N/cm
- Adhesion to Steel (easy-side, initial) 4 N/cm
- Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) 7.7 N/cm
- Adhesion to Steel (tight-side, initial) 6.8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับ PV11

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61526>