




tesa® 68877

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET	• Thickness of liner - inside	23 µm
• Total thickness	100 µm	• Thickness of liner - outside	50 µm
• Color	โปร่งใส	• Type of liner - inside	PET
• Color of liner - inside	โปร่งใส, โปร่งแสง	• Type of liner - outside	PET
• Color of liner - outside	โปร่งใส, โปร่งแสง		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	60 %	• Ageing resistance (UV)	ดีมาก
• Tensile strength	18 N/cm	• Humidity resistance	ดีมาก

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Glass (initial)	14.4 N/cm	• Adhesion to PI (initial)	12.9 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	14.5 N/cm	• Adhesion to PI (after 14 days)	15.5 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	13.8 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	12.6 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	13.9 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	12.8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68877>