




tesa® 69901

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



25 µm UV-curable optically clear tape for curved design

Product Description

tesa® 69901 เป็นเทปที่มีความโปร่งใสสูงซึ่งผลิตภายใต้สภาวะห้องคลีนรูมที่มีการควบคุมและออกแบบมาสำหรับการเคลือบงานแบบใสสำหรับพื้นผิวแข็งและยึดหยุ่นด้วยการออกแบบเพื่อใช้งานโค้งงอ เป็นเทปที่สามารถกระตุ้นได้ด้วยรังสี UV ซึ่งจะใช้เวลาความยาวคลื่น UVA และ UVV (<410nm)

คุณสมบัติ

• ปริมาณรังสีที่ใสจะอยู่ที่ 1,000mj ต่อ ตร.ซม. (UVA 365nm) บนพื้นผิวขาวขึ้นไป

• การส่งผ่านสูงและไอต่ำ

• ทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และรังสียูวีได้ดีเยี่ยม

• ใช้การกระตุ้นด้วยรังสียูวีต่ำ

• ขจัดอากาศที่ขอบได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- ใช้กับงานเคลือบแบบใสเพื่องานออกแบบที่โค้งงอ
- ใช้กับงานเคลือบแบบใสเพื่องานหุ้มพลาสติก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| • Backing | none | • Color of liner | โปร่งใส |
| • Type of adhesive | อะครีลิค | • Thickness of easy release liner | 50 µm |
| • Type of liner | ฟิล์ม PET | • Thickness of tape | 25 µm |
| • Color | โปร่งใส | • Thickness of tight release liner | 75 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69901>



tesa® 69901

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------------|------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Refractive index | 1.48 |
| • Haze | 0.1 % | • Tack | ต่ำ |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |

ค่าการยึดเกาะ

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Adhesion to Glass (initial) | 8.5 N/cm | • การยึดเกาะบน PC (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 9 N/cm |
| • การยึดเกาะบนกระจก (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 7.4 N/cm | • Adhesion to PET (initial) | 4.7 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 8.6 N/cm | • การยึดเกาะบนPET (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 4.5 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าการกระตุ้นด้วย UV ที่แนะนำ

- ปริมาณรังสีที่ใช้จะอยู่ที่ 1,000mj ต่อ ตร.ซม. (UVA 365nm) บนพื้นผิวขาวขึ้นไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69901>