



tesa® 75725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PETP	• Color	สีดำ
• Type of adhesive	modified acrylic	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of liner	PET	• Thickness of liner	50 µm
• Total thickness	250 µm	• Weight of liner	72 g/m ²

ประเภทของสินค้า

• ความหนาที่มีจำหน่าย	100µm, 150µm, 200µm, 250µm, 300µm, 350µm
-----------------------	--

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	100 %	• Static shear resistance at 40°C	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• Static shear resistance at 23°C	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	130 °C

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Glass (initial)	12.5 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	7.5 N/cm
• Adhesion to Glass (after 3 days)	13 N/cm	• Adhesion to PE (after 3 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	12 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	14 N/cm
• Adhesion to PC (after 3 days)	13.5 N/cm	• Adhesion to Steel (after 3 days)	15 N/cm



tesa® 75725

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75725>