




# tesa® 69612

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	none	• Color	โปร่งใส
• Type of adhesive	pure acrylic	• Thickness of easy release liner	75 µm
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Thickness of tight release liner	125 µm
• Total thickness	300 µm		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Refractive index	1.48
• Haze	0.4 %	• Tack	ดี
• Humidity resistance	ดี	• Transmittance (380 - 780nm) >	99 %

### ค่าการยึดเกาะ

• การยึดเกาะบนกระจก (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี)	15.9 N/cm	• การยึดเกาะบนPET (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี)	10.4 N/cm
• การยึดเกาะบน PC (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี)	13.1 N/cm	• การยึดเกาะบน PMMA (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี)	13.7 N/cm

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69612>