




# tesa® 61220

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	PETP	• Total thickness	200 µm
• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ	• Color	สีดำ
• Type of liner	PET	• Color of liner	โปร่งใส

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	50 %	• Tack	กลาง
• Tensile strength	20 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	70 °C
• Chemical Resistance	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น	120 °C
• Humidity resistance	ดีมาก		

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Aluminium (initial)	12.6 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	24 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	15.1 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	7 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	15.5 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	16.8 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	16.6 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	14.1 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	17.5 N/cm

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61220>