




70550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป Bond & Detach สองหน้าสีขาวที่ทนต่ออุณหภูมิ ความหนา 500 ไมครอน

Product Description

tesa® 70550 เป็นเทปแบบลอกออกด้วยการยึดพร้อมกาวที่ทนอุณหภูมิสูง

คุณสมบัติ

- ความหนา: 500 ไมครอน
- ป้องกันการดึงออกและต้านทานแรงเฉือนได้ดีที่อุณหภูมิสูง
- แรงยึดเกาะสูง
- ลอกออกได้ง่ายโดยการยึดกาว
- ลอกออกได้โดยปราศจากสิ่งตกค้างแม่หลังจากยึดเกาะเป็นเวลานาน
- ประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้กับวัสดุ LSE เช่นเดียวกัน

การใช้งาน

- การยึดตรึงส่วนประกอบ/แผง FPC ชั่วคราวระหว่างกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูง
- การติดตั้งหน้าจอในทีวีและอุปกรณ์ขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การติดตั้งหน้าจอในโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|---------|
| • Type of adhesive | ชนิดพิเศษ | • Color | สีขาว |
| • Type of liner | PET | • Color of liner | โปร่งใส |
| • Total thickness | 500 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Static shear resistance at 23°C | ดีมาก | • Static shear resistance at 70°C | ดีมาก |
| • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก | • ปลดตัวทำลาย | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Aluminium (initial) | 17 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 13 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 17 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 13 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 18 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 20 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 18 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 20 N/cm |



70550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70550>