




tesa® 68875

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

Type of adhesive	Tackified Acrylic	Color of liner - outside	โปรดังใจส์
Bio-based (bio-carbon content)	75 %	Thickness of liner - inside	23 µm
Total thickness	50 µm	Thickness of liner - outside	50 µm
Color	โปรดังใจส์	Type of liner - inside	PET
Color of liner - inside	โปรดังใจส์	Type of liner - outside	PET

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

Elongation at break	60 %	Ageing resistance (UV)	ดีมาก
Tensile strength	18 N/cm	Humidity resistance	ดีมาก

คุณสมบัติทางกายภาพ

Adhesion to Glass (initial)	12.7 N/cm	Adhesion to PI (initial)	11.5 N/cm
Adhesion to Glass (after 14 days)	13.4 N/cm	Adhesion to PI (after 14 days)	12.8 N/cm
Adhesion to PC (initial)	12.1 N/cm	Adhesion to Steel (initial)	10.8 N/cm
Adhesion to PC (after 14 days)	12.3 N/cm	Adhesion to Steel (after 14 days)	12.1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ช่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ช่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากที่มีงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทช่า ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า ทำ ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ช่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=68875>