



tesa® 66825

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam	• Total thickness	250 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color	สีดำ
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Type of liner - inside	PET

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	220 %	• Humidity resistance	ดี
• Tensile strength	10.7 N/cm	• Static shear resistance at 23°C	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• Static shear resistance at 40°C	ดี

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Adhesion to ABS (initial)	9 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	15.4 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	11 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	5.5 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	8.8 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	6.2 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	12 N/cm	• Adhesion to PMMA (initial)	12.8 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	12.8 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 14 days)	16.3 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	13.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	11.8 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	12.3 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	14.3 N/cm



tesa® 66825

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงาน ที่ มี ความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูลเหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เลี้ยง และ ไม่ สามารถนำไปใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่ สามารถรับ ประกัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัดแจ้ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ฉะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูล ล่าสุด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=66825>