




tesa® 66826

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Backing | PE foam | • Total thickness | 300 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |
| • Type of liner | ฟิล์ม PET | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| • Elongation at break | 240 % | • Humidity resistance | ดี |
| • Tensile strength | 11.5 N/cm | • Static shear resistance at 23°C | ดี |
| • Ageing resistance (UV) | ดี | • Static shear resistance at 40°C | ดี |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 9.2 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 15.5 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 11.5 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 6 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (initial) | 9.2 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 6.5 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 12.3 N/cm | • Adhesion to PMMA (initial) | 12.9 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial) | 13 N/cm | • Adhesion to PMMA (after 14 days) | 16.4 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 13.8 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 12.5 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 12.4 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 14.4 N/cm |



tesa® 66826

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดทำจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66826>