



tesa® 60152

Yapışma Gücü Arttırıcı PU / HPVC

Ürün Bilgisi

PU ve HPVC'ye yapışmayı iyileştirmek için yüzey işlemi

Ürün Açıklaması

tesa® 60152 Yapışma Gücü Arttırıcı PU / HPVC, tesa'nın basınca duyarlı yapışkan bandının poliüretan (PU) ve sert polivinil klorür / PVC-U / sert PVC'ye (HPVC) yapışmasını iyileştirmek için kullanılabilir. Özellikle tesa® ACX^{plus} ürün ailemiz için tavsiye edilir. tesa® ACX^{plus} Yapışma Arttırıcımızın UV izlenebilirliği, uygulama işlemi sırasında kolay kalite kontrolüne izin verir.

Uygulama Alanları

tesa® 60152 Yapışma Gücü Arttırıcımız yalnızca PU ve HPVC için önerilir. Bu ürün, tesa® ACX^{plus} bantların yapışma gücünü önemli ölçüde arttırmak için kullanılabilir. Test, önemli ölçüde yüksek soyulma direnci göstermektedir.

Özellikler / Performans Değerleri

• Katılar	10 %	• Yayılma oranı	15 m ² /l
• Viskozite	9 mPa s	• Yoğunluk	0.76 g/cm ³

Ek Bilgiler

Yapışma gücü arttırıcıyı kullanmadan önce, yapıştırma yüzeyinde toz, gres, yağ, nem ve diğer kirleticiler bulunmamalıdır. Bu nedenle, alt tabakayı etanol veya izopropanol alkol gibi çözücüler veya tesa® 60040 Endüstri Temizleyicimiz gibi tiftiksiz bir bezle temizlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Yüzey temizlendikten sonra devam edip tesa® 60152 Yapışma Gücü Arttırıcımızı uygulayabilirsiniz. Yapışma gücü arttırıcılarımızı tüy bırakmayan bir bez, fırça veya süngerle uygulamanızı öneririz. Bunun dışında aplikatör kalem veya keçe aplikatör kullanılabilir. En yüksek yapıştırma performansına ulaşmak için tüm yüzey ince bir yapışma arttırıcı ile kaplanmalıdır. Solventlerin buharlaşması için en az 2 dakika (en fazla 5 dakika) beklemek önemlidir. Lütfen bandı uygulamadan önce hazırlanan yüzeyi kirleticilerden arındırdığınızdan emin olun.

Substrat, tesa® 60152 Yapışma Gücü Arttırıcı ile uygun şekilde ön işleminden geçirildikten sonra, yapıştırma için açık süre birkaç saat / gündür. Lütfen piyasada bulunan çok sayıda substrat formülasyonu nedeniyle, kullanımdan önce tesa® Yapışma Arttırıcımızı test etmeniz önerilir.

- Bu ürünün raf ömrü, ağzı kapalı orijinal ambalajında oda sıcaklığında saklandığında en az 12 aydır.
- Güvenli kullanımla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen talep üzerine temin edilebilen güvenlik veri sayfamıza (SDS) bakın.



tesa® 60152

Yapışma Gücü Arttırıcı PU / HPVC

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60152>