



tesa® 4317

Product Інформація



Злегка крепована паперова малярська стрічка для фарбування розпиленням

Опис продукту

tesa® 4317 – це тонка та еластична малярська стрічка, яка складається з тонкої основи з крепованого паперу та натурального каучукового клею. Малярська стрічка підходить для широкого спектру загальних малярських робіт із подальшим висушуванням в термокамері до температури 80°C або без нього. Також tesa® 4317 стійка до вологого шліфування. Натуральний каучуковий клей забезпечує відмінне зчеплення з різноманітними поверхнями, такими як метал, гума, скло та пластик. Основа з тонкого крепованого паперу еластична та пластична, і легко розривається руками. Фарби та шпаклівка добре зчеплюються зі зворотною стороною, що запобігає відшаруванню.

стійкий аспекти



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

- tesa® 4317 – це еластична малярська стрічка, що використовується для фарбування розпиленням, пензликом та валиком, а також нанесення лакофарбового покриття
- Малярська стрічка забезпечує відмінну фіксацію на різноманітних поверхнях
- Стрічка придатна для висушування в термокамері за температур до 80°C
- Ідеально підходить для робіт із покриття лаком
- Хороша еластичність для покриття округлих контурів
- Може використовуватись на таких поверхнях, як пофарбований метал, гума, скло та хромовані деталі
- Стрічка легко видаляється і розривається руками

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 55 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 140 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| • Подовження при розриві | 10 % | • Легко видаляється | так |
| • Межа міцності на розрив | 38 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 80 °C |
| • Hand tearability | very good | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa[®] 4317

Product Інформація

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3.3 N/cm

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04317>