



tesa® 4024 PV4



Thông tin Sản phẩm

Băng keo dán thùng carton thông dụng

Product Description

tesa® 4024 PV 4 có lớp nền PP được phủ một lớp keo dính acrylic gốc nước có độ bám dính ban đầu đặc biệt cao. Được giữ cân bằng giữa độ bám dính ban đầu và khả năng chịu lực cao của chất kết dính đảm bảo an toàn dán kín ngay lập tức sau khi thao tác

tesa® 4024 PV 4 có các tính năng bổ sung sau:

- Tháo gỡ có tiếng ồn thấp.
- Chống lão hóa rất tốt.
- Nó có thể được sử dụng trên tất cả các thiết bị cầm tay và máy móc thông thường.

Do sản phẩm không có clo và chỉ dựa trên các dẫn xuất của dầu khoáng thì việc xử lý bằng phương pháp xử lý nhiệt là thân thiện với môi trường.

Quá trình tái chế phế thải bằng giấy sẽ không bị phá vỡ như đã được khẳng định bởi các công ty tái chế hàng đầu và các nhà máy giấy.

Đặc trưng

- Tháo gỡ có tiếng ồn thấp.
- Chống lão hóa rất tốt.
- Nó có thể được sử dụng trên tất cả các thiết bị cầm tay và máy móc thông thường.
- Do sản phẩm không có clo và chỉ dựa trên các dẫn xuất của dầu khoáng thì việc xử lý bằng phương pháp xử lý nhiệt là thân thiện với môi trường.
- Quá trình tái chế phế thải bằng giấy sẽ không bị phá vỡ như đã được khẳng định bởi các công ty tái chế hàng đầu và các nhà máy giấy.

Ứng dụng

Dán thủ công và tự động các thùng carton có trọng lượng nhẹ và trung bình.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Lớp nền | PP film | • Độ dày | 50 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa[®] 4024 PV4

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 140 % | • Trọng lượng bao bì | Up to 15 kg |
| • Lực kéo căng | 45 N/cm | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Tháo cuộn không gây ồn | có | • Ứng dụng trong ngành tự động | không |
| • Thông tin vận chuyển | Temperature 0-70°C | | |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 2.5 N/cm |
|--------|----------|

Thông tin thêm

Theo yêu cầu tesa[®] 4024 cũng có sẵn sản phẩm phiên bản PV5 với tháo gỡ đặc biệt dễ dàng nhưng tạo tiếng ồn. Sản phẩm phiên bản PV 5 in được.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04024>