



50530 PV7



Thông tin Sản phẩm

Băng keo bảo vệ tạm thời cho bề mặt mới sơn

Product Description

tesa Bodyguard® 50530 PV7 là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho lớp sơn mới của thân xe. Áp dụng sau khi sơn, tesa Bodyguard® 50530 PV7 cung cấp phương pháp bảo vệ đáng tin cậy cho các bề mặt sơn để bị tổn hại.

Do khả năng chống tia UV tốt và khả năng tương thích sơn hoàn hảo, tesa Bodyguard® 50530 PV7 là cách lựa chọn đáng tin cậy nhất để bảo vệ xe ô tô trong quá trình vận chuyển.

Tính năng và lợi ích:

- Bảo vệ bề mặt đáng tin cậy
- Độ bám dính bền vững ngay cả ở nhiệt độ thấp
- Độ bám dính an toàn trong quá trình vận chuyển
- Tiết kiệm các loại chi phí như đánh bóng hay sửa chữa sau khi lớp cũ được loại bỏ
- Bảo vệ bề mặt sơn trong suốt quá trình bảo quản ngoài trời lên đến 12 tháng
- Dễ dàng sử dụng và tháo gỡ
- Dễ dàng xử lý - cả hệ thống màng film và keo đều rất thân thiện với môi trường

Đặc trưng

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Ứng dụng

- Bảo vệ bề mặt sơn trong quá trình lắp ráp, bảo quản và vận chuyển

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Backing polyolefinic film
- Loại keo EVA
- Độ dày 79 µm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530 PV7

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Độ giãn dài tối đa | 800 % | • Kháng hóa chất | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • Khả năng kháng tia UV | 48 weeks |
| • Dễ tháo gỡ | có | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 0.8 N/cm |
|--------|----------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50530>