



tesa® 61775

Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền film hai mặt màu đen tính năng cao 125µm

Product Description

tesa® 61775 là băng keo hai mặt tự dính gồm lớp nền PET màu đen và chất kết dính acrylic cải tiến Tính năng đặc biệt: * Độ dày: 125µm * Độ bám dính cao * Chống lực đẩy cao * Chống va đập tuyệt vời * Sức kháng tốt chịu được nhiều điều kiện môi trường * Màu sắc: Đen

Đặc trưng

- Thickness: 125µm
- High bonding strength
- High push out resistance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Superior shock resistance

Ứng dụng

- Dán kính màn hình vào điện thoại di động * Dán màn hình cảm ứng trong điện thoại di động và máy tính bảng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| • Backing | Film PET | • Màu sắc | đen |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu lớp lót | trắng với logo tesa |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | • Độ dày lớp lót | 71 µm |
| • Độ dày | 125 µm | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| • Độ giãn dài tối đa | 50 % | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt |
| • Lực kéo căng | 20 N/cm | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | tốt |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C | • Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Độ dính ban đầu | trung bình |
| • Kháng chất làm mềm | tốt | | |



tesa® 61775

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• ABS (ban đầu)	9.7 N/cm	• PC (sau 14 ngày)	14.1 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	12.2 N/cm	• PE (ban đầu)	5.2 N/cm
• nhôm (ban đầu)	8.8 N/cm	• PE (sau 14 ngày)	5.4 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	9.9 N/cm	• PMMA (ban đầu)	12.2 N/cm
• kính (ban đầu)	11.6 N/cm	• PMMA (sau 14 ngày)	13.6 N/cm
• kính (sau 14 ngày)	12.2 N/cm	• thép (ban đầu)	11 N/cm
• PC (ban đầu)	12.2 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	11.8 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61775>