




tesa® 70480

Thông tin Sản phẩm



Băng keo liên kết hai mặt có thể gỡ bỏ 800µm

Product Description

tesa® 70480 là loại băng keo hai mặt có thể dễ dàng tháo ra bằng cách kéo căng lớp keo.

Đặc điểm kỹ thuật của tesa® 70480:

- Độ dày: 800µm
- Độ bền liên kết rất cao
- Đặc tính chống đẩy ra cao và chống sốc
- Có thể gỡ bỏ dễ dàng bằng cách kéo căng chất kết dính
- Loại bỏ cặn bản ngay cả sau thời gian kết dính lâu dài
- Hiệu suất cao trên chất nền LSE

Đặc trưng

- Thickness: 800µm
- Very high bonding strength
- High push out and shock resistance
- Easy removability by stretching the adhesive
- Residue free removal even after long bonding time
- High performance also on LSE substrates

Ứng dụng

- Gắn cố định các thành phần trong các thiết bị điện tử với tùy chọn gỡ bỏ dễ dàng
- Cố định tạm thời các thành phần trong thiết bị điện tử trong quá trình sản xuất
- Gắn màn hình trong Máy tính xách tay và Máy tính bảng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|
| • Backing | không | • Màu sắc | trắng |
| • Loại keo | đặc trưng | • Màu lớp lót | nâu |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine | • Độ dày lớp lót | 72 µm |
| • Độ dày | 800 µm | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=70480>



tesa[®] 70480

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 60 °C | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 90 °C | • Khả năng dễ tháo gỡ băng keo sau 14 ngày (23°C) | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | có | • Solvent free | có |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | rất tốt | | |

Độ bám dính

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|
| • nhôm (ban đầu) | 21 N/cm | • PE (ban đầu) | 15 N/cm |
| • nhôm (sau 14 ngày) | 21 N/cm | • PE (sau 14 ngày) | 15 N/cm |
| • Magnesium (giai đoạn đầu) | 19 N/cm | • thép (ban đầu) | 27 N/cm |
| • Magnesium (sau 14 ngày) | 19 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 27 N/cm |

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=70480>