



# tesa® 60257

## Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền được dệt dẫn điện màu xám hai mặt 250µm

### Product Description

tesa® 60257 là băng keo dẫn điện hai mặt màu xám. Nó bao gồm lớp nền được dệt dẫn điện và chất kết dính acrylic dẫn điện

tesa® 60257 với tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 250µm
- Dẫn điện tuyệt vời theo chiều XYZ thậm chí ở nhiệt độ cao và môi trường ẩm
- Mức độ bám dính tốt ngay cả ở điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Lớp nền chống rách cung cấp độ ổn định kích thước rất tốt

### Đặc trưng

- Thickness: 250µm
- Excellent electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- Good adhesion level even at harsh environmental conditions
- Tear resistant backing which provides very good dimensional stability

### Ứng dụng

- Ứng dụng EMC, như truyền điện tiếp đất
- Ứng dụng xả tĩnh điện

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                            |                  |                  |                        |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| • Backing                  | sợi dệt dẫn điện | • Màu sắc        | xám                    |
| • Loại keo                 | acrylic dẫn điện | • Màu lớp lót    | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE    | • Độ dày lớp lót | 120 µm                 |
| • Độ dày                   | 250 µm           |                  |                        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |   |                        |                                    |          |
|---|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn                   | 160 °C                 | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C    | thấp     |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.05 Ohm / square inch | • Lực tháo lớp lót                 | dễ       |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C               | trung bình             | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60257>



# tesa<sup>®</sup> 60257

## Thông tin Sản phẩm

### Độ bám dính

- thép (sau 14 ngày) 10.8 N/cm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60257>