



4903

Thông tin Sản phẩm



tesa® 4903 – CST với Giấy từ Nguồn gốc Bền vững

Product Description

tesa® 4903 là băng keo đóng gói đa năng có lớp nền bằng giấy thủ công và keo cao su tổng hợp. Lớp nền giấy của tesa® 4903 được làm bằng giấy từ các nguồn được quản lý kỹ lưỡng. Hệ thống keo cao su tổng hợp cung cấp độ bám dính và độ bám dính ban đầu rất cao trên nhiều loại thùng carton có chất lượng khác nhau. tesa® 4903 là giải pháp ưu tiên cho các ứng dụng đóng gói trọng lượng nhẹ (tối đa 10 kg).

Đặc trưng

- Vật liệu nền chắc chắn
- Độ bám dính và độ bám dính ban đầu cao
- Có thể xé bằng tay
- Có thể in

Ứng dụng

- Dùng để đóng thùng các tông
- Thích hợp cho bao bì có trọng lượng nhẹ
- Độ bám dính tốt với các tông tái chế
- Thích hợp cho mục đích quảng cáo và giới thiệu thương hiệu
- Thích hợp cho máy cắt băng keo thủ công và tự động

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|--------|
| • Lớp nền | giấy | • Độ dày | 140 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | | |

Loại sản phẩm

- | | |
|------------------|-----|
| • Màu sắc có sẵn | nâu |
|------------------|-----|

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 2 % | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 50 N/cm | • Trọng lượng bao bì | Up to 10 kg |
| • Giảm ồn khi kéo | có | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Không dung môi | yes | • Ứng dụng trong ngành tự động | có |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04903>



4903

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

- thép 5.5 N/cm

Điều kiện bảo quản

Điều kiện bảo quản

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Ideal storage at standard room temperature and rel. humidity according ISO 554

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04903>