




tesa® 75710

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xốp acrylic gia cố màu đen d/s 100µm

Product Description

tesa® 75710 là băng keo đen hai mặt chứa lớp nền PET. Loại băng keo này chứa keo dính có khả năng hấp thụ lực va chạm xấp xỉ hoàn toàn mới.

Đặc trưng

- Độ dày: 100 µm
- *Hiệu suất chống va đập cao
- Khả năng chống sốc nhiệt rất cao
- Cường độ kết dính rất cao ngay cả trên các vật liệu có năng lượng bề mặt thấp
- Đặc tính chống lực đẩy tốt để tránh nâng lên
- Chống thấm
- Khả năng tái hoạt động và cắt theo khuôn tốt

Ứng dụng

- Các ứng dụng gắn đòi hỏi khắt khe với yêu cầu cao về khả năng chống va đập
- Gắn ở thiết kế chống thấm nước
- Gắn các bộ phận

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| • Backing | PETP | • Màu sắc | đen |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu lớp lót | trong suốt |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Định lượng của lớp lót | 72 g/m ² |
| • Độ dày | 100 µm | • Độ dày lớp lót | 50 µm |

Loại sản phẩm

- Độ dày có sẵn
- 100µm, 150µm,
200µm, 250µm,
300µm, 350µm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75710>



tesa[®] 75710

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đa	100 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	80 °C	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	130 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt

Độ bám dính

• kính (ban đầu)	7.5 N/cm	• PE (ban đầu)	5 N/cm
• kính (sau 3 ngày)	9.5 N/cm	• PE (sau 3 ngày)	6 N/cm
• PC (ban đầu)	8 N/cm	• thép (ban đầu)	10 N/cm
• PC (sau 3 ngày)	9 N/cm	• thép (sau 3 ngày)	11 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75710>